

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr OC02/DA/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wykładzina podłogowa – ORION CHIPS

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Symbol zakładowy: 220-0016

Uzupełniające informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

3. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj i zastosowanie:

Elastyczne pokrycia podłogowe przeznaczone do użytkowania wewnątrz budynków objęte normą zharmonizowaną PN-EN 14041:2006 i PN-EN 14041:2006/AC:2007 – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze, wraz z załącznikiem ZA.

4. Producent wyrobu budowlanego:



„LENTEX” Spółka Akcyjna,
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
tel. +48 (34) 351 56 00, fax. +48 (34) 351 56 01

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 – deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez producenta na podstawie następujących danych:

- a) producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji
- b) notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustaleń typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu.

6. Jednostki biorące udział w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, jednostka notyfikowana nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu ORION CHIPS w zakresie reakcji na ogień w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań nr 2021.1/10/Z00NPU

TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., jednostka notyfikowana nr 0197-TRPS;0125-LGA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, Polska

Przeprowadziło oznaczenie wyrobu ORION CHIPS w zakresie odporności na poślizg w systemie 3 i wydało sprawozdanie z badań nr 21132153 001

INSTYTUT WŁÓKIENICTWA, jednostka notyfikowana nr 1435
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu ORION CHIPS w systemie 3 w zakresie:

- 1) wyznaczania napięcia elektrostatycznego i wydał sprawozdanie z badań nr 51/NDE/2007
- 2) wyznaczania rezystancji elektrycznej i wydał sprawozdanie z badań nr 54/NDE/2007

MFPA LEIPZIG GMBH, jednostka notyfikowana nr 0800
Hans-Weigel-Straße 2b, D – 04319 Leipzig, Niemcy

Przeprowadziła oznaczenie wyrobu ORION CHIPS w zakresie redukcji dźwięków uderzeniowych w systemie 3 i wydała sprawozdanie z badań nr PB 4.2/07-196

7. Deklarowane właściwości użytkowe: w załączniku 1

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7 załącznik nr 1:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4

W imieniu producenta podpisał:

„LENTEX” S.A. - Dział Wykładzin
DYREKTOR
ds. Produkcji i Rozwoju
Mariusz Suszka

Lubliniec, 11.09.2014



Deklarowane własności użytkowe


TYP POKRYCIA PODŁOGOWEGO: ORION CHIPS
wykładzina podłogowa z PVC, parametry użytkowe wg EN 651




PN-EN 14041:2006/AC:2007

**KLASYFIKACJA
UŻYTKOWANIA** PN-EN ISO 10874

Klasa 33

użytku publicznego
wysoki

Klasa 42

lekki przemysłowy
przeciętny

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA

PN-EN ISO
24346Grubość całkowi-
ta2,2 mm /¹PN-EN ISO
24341

Długość nawoju

35 m / 25 m

PN-EN ISO
24340Grubość warstwy
użytkowej0,5 mm /²PN-EN ISO
24341

Szerokość

3 m / 4 m

PN-EN ISO
23997Masa powierzch-
niowa1,95 kg/m² /³

CHARAKTERYSTYKA wg PN-EN 14041



PN-EN 13501-1

Klasyfikacja
palnościC_{fl}-s1

PN-EN 13893

Odporność na
poślizg

≥ 0,3



PN-EN 1815

Zachowanie
antystatyczne

< 2,0 kV



PN-EN 1081

Rezystancja
elektryczna< 1,0 x 10⁹ Ω

PN-EN 14041

Zachowanie elektryczne (elektryczność sta-
tyczna) – klasyfikacjaantystatyczne i rozpraszające pokrycia podłogo-
we

CHARAKTERYSTYKA DODATKOWA



PN-EN 651

Grupa ścieralno-
ści

grupa T

PN ISO 105-
B02Odporność barwy na
światło sztuczne

min 6

PN-EN ISO
23999Stabilność wy-
miarów / Zwijanie
się pod wpływem
ciepłamax 0,4 % /
max 8 mm

PN-EN 425

Oddziaływanie krze-
śla na rolkachbrak uszko-
dzeńPN ISO 717/2
ΔL_wRedukcja dźwię-
ków uderzenio-
wych

13 dB

PN-EN ISO
24343Wgniecenie resztko-
we po obciążeniu
statycznym

max 0,2 mm

PN-EN ISO
26987Odporność che-
miczna

dobra



PN-EN 424

Skutek symulowane-
go ruchu nogi meblabrak uszko-
dzeńOcena
higienicznaNr
38/322/42/2013

pozytywna

Ogrzewanie podłó-
gowe wodne

do 27 °C

Rozporządzenie REACH WE1907/2006

Nie dotyczy

¹ Tolerancja grubości całkowitej wg PN-EN 651 / +0,18 -0,15 mm² Tolerancja grubości warstwy użytkowej wg PN-EN 651 / +13% -10%³ Tolerancja gramatury wg PN-EN 651 / +13% -10%

„LENTEX” S.A. - Dywizja Wykładzin
DIREKTOR
ds. Produkcji i Rozwoju
Mariusz Suszka