

























Kolekcja Collection		KARTA TECHNICZNA TECHNICAL SHEET		BONUS	
Lata gwarancji Warranty period (years)					5
Klasyfikacja użytkowania Usability class	PN-EN ISO 10874				21
Grubość całkowita Total thickness	PN-EN ISO 24346				1,30 mm
Grubość warstwy użytkowej Thickness of wear layer	PN-EN ISO 24340				0,15 mm
Ciężar Weight	PN-EN ISO 23997				1,25 kg/m ²
Reakcja na ogień Reaction to fire	PN-EN 13501-1				Bfl-s1
Odporność na poślizg Slip resistance	PN-EN 13893				≥ 0,3 DS
Odporność na poślizg Slip resistance	DIN 51130				-
Zachowanie elektryczne Electrical properties	PN-EN 14041				Antystatyczne i rozpraszające Antistatic and dissipating
Rezystancja elektryczna Electrical resistance	PN-EN 1081				< 1,0 x 10 ⁹ Ω
Redukcja dźwięków uderzeniowych Impact sound reduction	PN - EN ISO 717-2				-
Wgniecenie resztkowe Residual indentation	PN-EN ISO 24343-1				≤ 0,35 mm
Działanie krzesła na kółkach Effect of castor chair	PN-EN 425				Brak wymagań No requirements
Odporność chemiczna Chemical resistance	PN-EN ISO 26987				Odporna Resistant
Napięcie elektrostatyczne Electrostatic voltage	PN-EN 1815				< 2,0 kV
Odporność na ścieranie Wear resistance	PN-EN 651				T
Zawartość spoiwa Binder content	PN-EN ISO 10582	-			-
Odporność na światło Light resistance	PN EN ISO 105-B02				min. 6
Stabilność wymiarów Dimensional stability	PN-EN ISO 23999				max 0,4 %
Powierzchnia rulonu Roll area	PN-EN ISO 24341				100 m ² / 120 m ² / 50 m ²
Szerokość rulonu Roll width	PN-EN ISO 24341				4 m / 3 m / 2 m
Rezystancja cieplna R ₂₃ Thermal resistance R ₂₃	PN-EN 12667				-
Ogrzewanie podłogowe Underfloor heating	-	-			do 27°C up to 27°C
Emisja lotnych związków organicznych Volatile organic compounds (VOC)	PN-EN 16516				0,34 mg/m ³
Emisja formaldehydu Formaldehyde emission	PN-EN 16516				E1
Poliuretan PUR CARAPACE	-				×
Embossing INVERTECH	-				×