
























Kolekcja <i>Collection</i>	KARTA TECHNICZNA <i>TECHNICAL SHEET</i>		JUPITER
Lata gwarancji <i>Warranty period (years)</i>			5
Klasyfikacja użytkowania <i>Usability class</i>	PN-EN ISO 10874		32/41
Grubość całkowita <i>Total thickness</i>	PN-EN ISO 24346		2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej <i>Thickness of wear layer</i>	PN-EN ISO 24340		0,40 mm
Ciężar <i>Weight</i>	PN-EN ISO 23997		1,70 kg/m ²
Reakcja na ogień <i>Reaction to fire</i>	PN-EN 13501-1		Bfl-s1
Odporność na poślizg <i>Slip resistance</i>	PN-EN 13893		≥ 0,3 DS
Odporność na poślizg <i>Slip resistance</i>	DIN 51130		-
Zachowanie elektryczne <i>Electrical properties</i>	PN-EN 14041		Antystatyczne i rozpraszające <i>Antistatic and dissipating</i>
Rezystancja elektryczna <i>Electrical resistance</i>	PN-EN 1081		< 1,0 x 10 ⁹ Ω
Redukcja dźwięków uderzeniowych <i>Impact sound reduction</i>	PN - EN ISO 717-2		-
Wgniecenie resztkowe <i>Residual indentation</i>	PN-EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Działanie krzesła na kółkach <i>Effect of castor chair</i>	PN-EN 425		Brak widocznych uszkodzeń <i>No visible damage</i>
Odporność chemiczna <i>Chemical resistance</i>	PN-EN ISO 26987		Odporna <i>Resistant</i>
Napięcie elektrostatyczne <i>Electrostatic voltage</i>	PN-EN 1815		< 2,0 kV
Odporność na ścieranie <i>Wear resistance</i>	PN-EN 651		T
Zawartość spoiwa <i>Binder content</i>	PN-EN ISO 10582	-	-
Odporność na światło <i>Light resistance</i>	PN EN ISO 105-B02		min. 6
Stabilność wymiarów <i>Dimensional stability</i>	PN-EN ISO 23999		max 0,4 %
Powierzchnia rulonu <i>Roll area</i>	PN-EN ISO 24341		100 m ² / 105 m ² / 50 m ²
Szerokość rulonu <i>Roll width</i>	PN-EN ISO 24341		4 m / 3 m / 2 m
Rezystancja cieplna R ₂₃ <i>Thermal resistance R₂₃</i>	PN-EN 12667		-
Ogrzewanie podłogowe <i>Underfloor heating</i>	-	-	do 27°C <i>up to 27°C</i>
Emisja lotnych związków organicznych <i>Volatile organic compounds (VOC)</i>	PN-EN 16516		0,34 mg/m ³
Emisja formaldehydu <i>Formaldehyde emission</i>	PN-EN 16516		E1
Poliuretan PUR CARAPACE	-		x
Embossing INVERTECH	-		x