






















| Kolekcja<br>Collection                                                    | KARTA TECHNICZNA<br>TECHNICAL SHEET |                                                                                       | SERENITY                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lata gwarancji<br>Warranty period (years)                                 |                                     |                                                                                       | 10                                                          |
| Klasyfikacja użytkowania<br>Usability class                               | PN-EN ISO 10874                     |     | 23/31                                                       |
| Grubość całkowita<br>Total thickness                                      | PN-EN ISO 24346                     |    | 2,60 mm                                                     |
| Grubość warstwy użytkowej<br>Thickness of wear layer                      | PN-EN ISO 24340                     |    | 0,30 mm                                                     |
| Ciężar<br>Weight                                                          | PN-EN ISO 23997                     |    | 1,85 kg/m <sup>2</sup>                                      |
| Reakcja na ogień<br>Reaction to fire                                      | PN-EN 13501-1                       |     | Cr-s1                                                       |
| Odporność na poślizg<br>Slip resistance                                   | PN-EN 13893                         |    | ≥ 0,3 DS                                                    |
| Odporność na poślizg<br>Slip resistance                                   | DIN 51130                           |    | R10                                                         |
| Zachowanie elektryczne<br>Electrical properties                           | PN-EN 14041                         |    | Antystatyczne i rozpraszające<br>Antistatic and dissipating |
| Rezystancja elektryczna<br>Electrical resistance                          | PN-EN 1081                          |                                                                                       | <math>< 1,0 \times 10^9 \Omega</math>                       |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych<br>Impact sound reduction                 | PN - EN ISO 717-2                   |    | 16 dB                                                       |
| Wgniecenie resztkowe<br>Residual indentation                              | PN-EN ISO 24343-1                   |   | ≤ 0,35 mm                                                   |
| Działanie krzesła na kółkach<br>Effect of castor chair                    | PN-EN 425                           |  | Brak widocznych uszkodzeń<br>No visible damage              |
| Odporność chemiczna<br>Chemical resistance                                | PN-EN ISO 26987                     |  | Odporna<br>Resistant                                        |
| Napięcie elektrostatyczne<br>Electrostatic voltage                        | PN-EN 1815                          |                                                                                       | <math>< 2,0 \text{ kV}</math>                               |
| Odporność na ścieranie<br>Wear resistance                                 | PN-EN 651                           |  | T                                                           |
| Zawartość spoiwa<br>Binder content                                        | PN-EN ISO 10582                     | -                                                                                     | -                                                           |
| Odporność na światło<br>Light resistance                                  | PN EN ISO 105-B02                   |  | min. 6                                                      |
| Stabilność wymiarów<br>Dimensional stability                              | PN-EN ISO 23999                     |  | max 0,4 %                                                   |
| Powierzchnia rulonu<br>Roll area                                          | PN-EN ISO 24341                     |  | 100 m <sup>2</sup> / 50 m <sup>2</sup>                      |
| Szerokość rulonu<br>Roll width                                            | PN-EN ISO 24341                     |  | 4 m / 2 m                                                   |
| Rezystancja cieplna R <sub>23</sub><br>Thermal resistance R <sub>23</sub> | PN-EN 12667                         |  | -                                                           |
| Ogrzewanie podłogowe<br>Underfloor heating                                | -                                   | -                                                                                     | do 27°C<br>up to 27°C                                       |
| Emisja lotnych związków organicznych<br>Volatile organic compounds (VOC)  | PN-EN 16516                         |                                                                                       | 0,12 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Emisja formaldehydu<br>Formaldehyde emission                              | PN-EN 16516                         |  | E1                                                          |
| Poliuretan PUR CARAPACE                                                   | -                                   |  | ×                                                           |
| Embossing INVERTECH                                                       | -                                   |  | ×                                                           |